

Multi Kakelfix Vit

Användningsområde

Uppsättning och läggning av: Kakel, klinker, mosaik, skiffer, granit, Rockwoolplattor, polyphorplattor, glasullplattor, marmor, natursten m.m. samt läggning på värmegolv. Vid fuktkänslig och/eller transparent marmor och natursten används **LIP Naturstensfix** eller **LIP Multi vit** beroende på kvalitet på sten.

Underlag

På fasta underlag av: Betongelement, betong, väggputs, lättbetong, siporex skivmaterial avsedda för keramik, målade ytor, gammal keramik, kylrum, gjutna betongväggar och däck som är äldre än 1 månad. Lättbetongselement som har en fukthalt på högst 4 - 8 %, följ materialleverantörens anvisningar. Slipsats äldre än 2 veckor.

Förbehandling

Underlaget ska vara fast och väl rengjort från damm, smuts, olja och andra skiljeämnen innan fästmassan appliceras. Rengöring av fett och tvålrester görs med **LIP Grundrens G1**. Primning av underlag utförs enligt anvisningarna på produktbladet för **LIP Primer 54**. Fuktblastade utrymmen ska fuktskyddas med något av LIPs tätskiktssystem, se Byggherkerådets Branschregler för Våtrum (BBV).

Bruksanvisning

Häll 5 kg **LIP Multi Kakelfix Vit** under omrörning i ca 1,4 lit. vatten (helst med maskinvisp). Låt blandningen mogna i 5 min. och rör om en gång till. Då är fästmassan klar att användas. Blandningen ska förbrukas inom 5 tim. efter det att fästmassan är färdigblandad, tillsätt aldrig vatten efterhand. **LIP Multi Kakelfix Vit** bör inte användas under +5°C. Påför fästmassan med en tandadspackel, först med den släta sidan. Sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämt, tjockt skikt, normal materialtjocklek är ca en tredjedel av plattans tjocklek.

OBS! Plattornas baksida får inte komma i kontakt med underlaget. Kontrollera med jämna mellanrum att fästmassan verkligen täcker plattornas baksida mot underlaget mellan 80 - 100 %. Vid montering av storformatsplattor större än 250 x 250 mm ska plattan dubbelstrykas (buttering-floating-metoden). Alternativt används **LIP Flytfix**. Vid montering utomhus, våtrum och på ytor där rörelser i underlaget kan förekomma ska täckningen på plattan vara 100 %. Justering av plattor kan normalt utföras inom 15 minuter efter montering, beroende på underlagets sugförmåga, temperatur mm. Eventuella rester av fix/fästmassan på plattans framsida ska avlägsnas innan härdning. Ojämn mängd fix/fästmassa upp i fogen kan orsaka färgskillnader på fogen. Vid montering av tunna plattor, typ glasmosaik, rekommenderas det att man, innan platsättning, slätspacklar ytan efter det att rätt mängd fix/fästmassa applicerats.

Rengöring

Verktyg m.m. rengörs med vatten, helst varmt, direkt efter användning. Fästmassa som inte har härdat ska inte spolans ner i avloppet.

Materialåtgång

Ca 2,5 kg/m² beroende på val av plattor. för mer exakt materialåtgång se Åtgångskalkylator på hemsidan.

Fogning

Tidigast efter ca 1-2 dygn efter platsättning, beroende på temperatur, plattans och underlagets sugförmåga. Vi rekommenderar **LIP Fogmassa/Klinkerfog** eller **LIP Multifog**. Se bruksanvisning på fogförpackningen.

Förpackning

5 kg och 25 kg plastlaminerade papperspåsar.

Varuinformation

Innehåller en reducerande komponent som reducerar mängden lösligt krom VI. Öppnad förpackning skall förslutas tätt efter användning och produkten skall förbrukas så snart som möjligt. **H318** Orsakar allvarliga ögonskador, **H315** Irriterar huden, **H335** Kan orsaka irritation i luftvägarna.

P-fraser: **P102** Förvaras oåtkomligt för barn. **P271** Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. **P280** Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd. **P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN:** Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. **P310** Kontakta genast **GIFTINFORMATIONSCENTRAL** eller läkare. **P501-A** Enligt gällande bestämmelser ska innehållet/behållaren lämnas till en återvinningsanläggning.

Teknisk data

CE-Klassificering:	C2 E S1
Arbetstemperatur:	+5 - +30°C
Blandningsförhållande:	5kg LIP Multi Kakelfix Vit till 1,4 liter vatten
Bearbetningstid:	Ca 5 tim. vid +20°C
Monteringstid:	Ca 30 min. vid +20°C
Justeringsstid:	Ca 15 min beroende på platta Kvalité vid +20°C
Gång/fogningsbar:	Efter 1-2 dygn
Vidhäftning efter torrlagring	≥ 1,0 N/mm ²
Vidhäftning efter våtlagring	≥ 1,0 N/mm ²
Vidhäftning efter termisk åldring	≥ 1,0 N/mm ²
Vidhäftning efter frost-tö	≥ 1,0 N/mm ²
Lagring:	Innehåller en reducerande komponent som reducerar mängden lösligt krom VI. Den reducerande komponenten är aktiv vid förvaring på torr plats under 12 måna der efter angivet paketeringsdatum.

Allmänt

LIP-produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschkrav och riktlinjer, vid användning i våtrum hänvisar vi till BBV's branschregler.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tfn.:08 25 00 70

LIP – när man bygger på kvalitet!

LIP SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby

Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: