

Lufthärdande kalkbruk

Hyllingegårdens Finputs | 1:1

UTFÖRANDE



Obehandlad puts

Behöver oftast inget förarbete, borsta bara bort lösa korn.

Gipsskivor

Skarvpacklas med **Hyllingegårdens Marmorinogrund** och i samband med detta fäster man lämplig skarvrensa godkänd för bruk på gipsskivor i den fuktiga fixen.

Skarvpacklingen tillåts hårdna innan ett tunt men väl täckande skikt av **Marmorinogrund** appliceras med bredspackel eller stålskånska över hela ytan. Dagen efter skrapas/slipas eventuella ojämnheter i skiktet bort.

Lättbetong eller betongelement

Ytorna armeras med armeringsväv av lämplig typ som fästs mot underlaget genom att tryckas fast i fuktig tandspacklad **Hyllingegårdens Marmorinogrund**. Arbeta noggrant och systematiskt så att full vidhäftning mot underlaget uppnås och luftbubblor och veck undviks.

Ett dygn efter att väven monterats bredspacklas hela ytan med **Marmorinogrund** i ett tunt väl täckande skikt. Dagen efter skrapas/slipas eventuella ojämnheter i skiktet bort, var försiktig så att inte underliggande väv friläggs eller på annat sätt skadas.

Målade och/eller tapetserade ytor

All lös färg eller lös tapet måste avlägsnas innan behandlingen kan utföras.

Efter avslutad rengöring appliceras **Hyllingegårdens Marmorinogrund** i ett tunt men väl täckande skikt och flera spacklingar kan krävas för att fylla ut eventuella ojämnheter i underlaget.



Finputs är efter uppvisning klar för användning och appliceras i ett mycket tunt men väl täckande skikt. Vid för tjocka skikt (över 1 mm) ökar risken för krympsprickor och krackeleringar väsentligt. Applicering sker lämpligen med bredspackel, skånska eller liknande.

Arbeta med begränsade partier åt gången, bryt alltid vid hörn eller liknande och se till att den applicerade putsen inte hinner "torka ifrån" under arbetet.

Efter applicering utförs filtning med en svampklädd filtbräda så att ett jämnt flammigt och skurat utseende framträder. Tiden som skall förflyta innan Finputs kan filtas varierar beroende på underlaget, temperaturen och vattningen.

Fortsättning nästa sida

Produktbeskrivning

Hyllingegårdens Finputs | 1:1 innehåller endast Hyllingegårdens Kulekalk, finkornig kvartssand och Kalkvatten. I de pigmenterade blandningarna finns även mineraliska pigment.

Användningsområde

Finputs ger ett lite flammigt, naturligt och vackert utseende på de flesta av de vanligare underlagen på invändiga väggar, exempelvis gipsväggar, målade ytor, betong och andra dåligt sugande ytor. Grundbehandling sker i förekommande fall med Finputs Grund | Lip Multi.

Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad. Den finns tillsammans med Byggvarudeklaration på vår hemsida - malarkalk.se/media

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid arbete med produkten.



Sugande underlag förvattnas rejält med vatten så att det mörknar. På ytor med mindre sugning (tidigare målade ytor eller gipsskivor) behövs normalt ingen eller väldigt lite förvattning.

MÅLARKALK®

Som vägledning kan nämnas att massan inte skall vara så blöt att den "klistrar fast" på svampen, men ytan får heller inte vara för torr. Gör därför alltid ett prov på en mindre yta för att kontrollera resultatet.

Under arbetets gång skall materialet hela tiden hållas homogent genom omrörning.

Ytorna skyddas mot snabb uttorkning. Efterfukta lätt i några dygn med vatten i lågtrycksspruta utan rinning.



Efter något dygn kan Kalkvatten duschas på utan rinning med t ex. lågtrycksspruta för att fixera ytorna. Eftersträva en temperatur på ca +15°C och se till att luftfuktigheten är så hög som möjligt.



Förvaras frostfritt i väl tillsluten förpackning. Vissa kulörer kan ha begränsad hållbarhet.

Åtgång Hyllingegårdens Marmorinogrund

Ca 1,8 kg/mm/m² på slätt underlag och uppåt beroende på tjocklek och underlag.

ÖVRIG INFORMATION

- Då underlag, utförande, struktur, etc. skiljer sig från prover rekommenderas alltid att ett större prov appliceras på plats. Täckningsförmåga och kulör kan inte bedömas förrän färgen är torr.
- Arbete sker bäst när temperaturen är mellan +10°C och +20°C och när luftfuktigheten är hög. Arbeten vid temperaturer under +5°C får ej ske, detta gäller även under de första dygnen efter avslutat arbete



MÅLARKALK®

PRODUKTSPECIFIKATION

Bindemedel

Hyllingegårdens Kulekalk

Ballast

Tvättad och torkad kvartssand 0-0,3 mm
alternativt 0-1 mm

Pigment

Kalk- & ljusäkta mineraliska pigment

Kulör

Opigmenterad natur, standardkulör (102 st) eller specialkulör enligt önskemål

Tillsatser

-

Åtgång 0-0,3 mm:

Ca 0,6-1 liter/m², beroende på utförande och underlagets beskaffenhet

Åtgång 0-1 mm:

Ca 1,5-2,5 liter/m², beroende på utförande och underlagets beskaffenhet

Emballage

13 liter plasthink

Lagring

Frostfritt i väl tillsluten förpackning.
Vissa kulörer kan ha begränsad hållbarhet.

STANDARPRODUKTER

Hyllingegårdens Finputs | 1:1 | 0-0,3 mm

Hyllingegårdens Finputs | 1:1 | 0-1 mm

Målarkalk AB . Hyllingegården . Brogårdavägen 11 . 265 75 Hyllinge
Tel +46 (0) 42 22 50 18 . info@malarkalk.se . www.malarkalk.se

Version 2021. Copyright © 2016 Målarkalk AB. Alla rättigheter förbehålls.