

Hyllingegårdens Finputs | 1:1

Utförande



Obehandlad puts

Behöver oftast inget förarbete, borsta bara bort lösa korn.

Gipsskivor

Skarvspacklas med LIP Multi Kakelfix Vit och i samband med detta fäster man lämplig skarvremsa godkänd för bruk på gipsskivor i den fuktiga fixen.

Skarvspacklingen tillåts hårdna innan ett tunt men väl täckande skikt av LIP Multi Kakelfix Vit appliceras med bredspackel eller stålskånska över hela ytan. Dagen efter skrapas/slipas eventuella ojämnheter i skiktet bort.

Lättbetong eller betongelement

Behandlas med primer av typen LIP Primer 54 och vatten i blandningsförhållande 1:3 enligt ordinarie anvisning för produkten.

Ytorna armeras med armeringsväv av lämplig typ som fästs mot underlaget genom att tryckas fast i fuktig tandspacklad Lip Multi Kakelfix Vit eller i lämpligt lim.

Arbeta noggrant och systematiskt så att full vidhäftning mot underlaget uppnås och luftbubblor och veck undviks.

Ett dygn efter att väven monterats bredspacklas hela ytan med Lip Multi Kakelfix Vit i ett tunt väl täckande skikt. Dagen efter skrapas/slipas eventuella ojämnheter i skiktet bort, var försiktig så att inte underliggande väv friläggs eller på annat sätt skadas.

Målade och/eller tapetserade ytor

All lös färg eller lös tapet måste avlägsnas innan behandlingen kan utföras.

Efter avslutad rengöring appliceras LIP Multi Kakelfix Vit i ett tunt men väl täckande skikt och flera spacklingar kan krävas för att fylla ut eventuella ojämnheter i underlaget.



Sugande underlag förvattnas rejält med vatten så att det mörknar. På ytor med mindre sugning (tidigare målade ytor eller gipsskivor) behövs normalt ingen eller väldigt lite förvattning.



Finputs är efter uppvisning klar för användning och appliceras i ett mycket tunt men väl täckande skikt. Vid för tjocka skikt (över 1 mm) ökar risken för krympsprickor och krackeleringar väsentligt. Applicering sker lämpligen med bredspackel, skånska eller liknande.

Arbeta med begränsade partier åt gången, bryt alltid vid hörn eller liknande och se till att den applicerade putsen inte hinna "torka ifrån" under arbetet.

Efter applicering utförs filtning med en svampklädd filtbräda så att ett jämnt flammigt och skurat utseende framträder. Tiden som skall förflyta innan Finputs kan filtas varierar beroende på underlaget, temperaturen och vattningen. Som vägledning kan nämnas att massan inte skall vara så blöt att den "klistrar fast" på svampen, men ytan får heller inte vara för torr. Gör därför alltid ett prov på en mindre yta för att kontrollera resultatet.

Under arbetets gång skall materialet hela tiden hållas homogent genom omrörning.



Ytorna skyddas mot snabb uttorkning. Efterfukta lätt i några dygn med vatten i lågtrycksspruta utan rinning.

Efter något dygn kan Kalkvatten duschas på utan rinning med t ex. lågtrycksspruta för att fixera ytorna. Eftersträva en temperatur på ca +15°C och se till att luftfuktigheten är så hög som möjligt.



Förvaras frostfritt i väl tillsluten förpackning. Vissa kulörer kan ha begränsad hållbarhet.

MÅLARKALK

Standardprodukter

Hyllingegårdens Finputs | 1:1 | 0-0,3 mm

Hyllingegårdens Finputs | 1:1 | 0-1 mm

Produktspecifikation

Bindemedel

Hyllingegårdens Kulekalk

Ballast

*Tvättad och torkad kvartssand 0-0,3 mm
alternativt 0-1 mm*

Pigment

Kalk- & ljusäkta mineraliska pigment

Kulör

*Standardkulörer (102 st) eller specialkulör enligt
önskemål*

Tillsatser

-

Åtgång 0-0,3 mm:

*Ca 0,6-1 liter/m², beroende på utförande och un-
derlagets beskaffenhet*

Åtgång 0-1 mm:

*Ca 1,5-2,5 liter/m², beroende på utförande och
underlagets beskaffenhet*

Emballage

13 liter plasthink

Lagring

*Frostfritt i väl tillsluten förpackning.
Vissa kulörer kan ha begränsad hållbarhet.*

Produktbeskrivning

Finputs | 1:1 innehåller endast Hyllingegårdens Kulekalk, finkornig kvartssand och Kalkvatten. I de pigmenterade blandningarna finns även mineraliska pigment.

Användningsområde

Finputs ger ett lite flammigt, naturligt och vackert utseende på de flesta av de vanligare underlagen på invändiga väggar, exempelvis gipsväggar, målade ytor, betong och andra dåligt sugande ytor. Grundbehandling sker i förekommande fall med LIP Multi Kakelfix.

Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad. Den finns tillsammans med Byggvarudeklaration på vår hemsida - malarkalk.se/media Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid arbete med produkten.

Åtgång Lip Multi Kakelfix

Ca 1 kg/m² på slätt underlag och uppåt beroende på tjocklek och underlag.

För åtgång och ytterligare information angående LIP-Multi Kakelfix och Lip Primer 54, se separata produktblad.

Övrig information

- Då underlag, utförande, struktur, etc. skiljer sig från prover rekommenderas alltid att ett större prov appliceras på plats. Täckningsförmåga och kulör kan inte bedömas förrän färgen är torr.
- Arbete sker bäst när temperaturen är mellan +10°C och +20°C och när luftfuktigheten är hög. Arbeten vid temperaturer under +5°C får ej ske, detta gäller även under de första dygnet efter avslutat arbete