

# Lufthärdande kalk

## Hammarkalk® - Slagen Hälsingborgskalk

### UTFÖRANDE



**Ny kalkputs** behöver oftast inget förarbete, borsta bara bort lösa korn.

**Äldre, tidigare obehandlad puts** rengörs från smuts, sot och alger. Om nödvändigt används Kalkohol™ Algtvätt.

**Ytor tidigare målade med kalkfärg** rengörs genom att avlägsna alla eventuella färgrester samt smuts och alger. rengöringen utförs genom borstning med stålborste eller med lättblästring/lågtrycksvåtblästring. Eventuellt kan hetvattentvätt eller högtryckstvätt användas. Om nödvändigt används Kalkohol™ Algtvätt.



Arbete sker bäst när temperaturen är mellan +10 och +20 grader och luftfuktigheten hög. Arbeta inte i hög värme, direkt solljus eller vid temperaturer under +5 grader. Detta gäller även under den första veckan efter avslutat arbete.



Förvaras frostfritt i väl tillsluten förpackning.



Putslagningar innan målning utförs med bruk lika befintligt och med likvärdig struktur i god tid innan målningen skall utföras. Lagningar bör förstrykas så att de uppnår ett utseende likt omgivande ytor.



Innan målningen utförs förvattnas/kalkvattnas väggen så att den mörknar och är jämnt fuktig och håller sig så under hela målningstiden. Även under arbetets gång skall duschning/vattning ske i sådan omfattning att färgen går lätt att applicera och inga penselspår eller tjocka skikt finnas i den färdiga målningen. Lagom förvattning är när appliceringen är lätt att utföra utan rinning.



Hammarkalk® blandas upp med 5-6 delar vatten innan målning till en blandning med max 15 volym% kalkpasta. Omrörning måste ske kontinuerligt så att materialet hela tiden är homogent.

Den tillredda kalkfärgen appliceras tunt med kalkborste genom krysstrykning. Arbeta alltid vått i vått med naturliga brytpunkter på fasaden. Proceduren upprepas max en gång per dygn tills dess att färgen täcker helt och hållet, normalt behövs 5-7 strykningar på omålad puts.



Ytorna ska skyddas mot snabb uttorkning. Efter avslutad målning eftervattnas ytorna utan rinning, helst med kalkvatten, i minst tre dygn med trädgårdsspruta eller motsvarande.

### Produktbeskrivning

Hammarkalk® - Slagen Hälsingborgskalk, är en kalkpasta tillredd på släckt teknisk kalk helt fri från tillsatser.

### Användningsområde

Hammarkalk® används efter blandning med vatten (se recept på andra sidan) till kalkning på puts av lufthärdande kalkbruk, vissa typer av hydrauliskt kalkbruk samt på ytor tidigare målade med traditionell kalkfärg.

Hammarkalk® kan även användas för att tillreda kalkvatten och lufthärdande kalkbruk.

### Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad. Den finns tillsammans med Byggvarudeklaration på vår hemsida - [malarkalk.se/media](http://malarkalk.se/media)

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid arbete med produkten.

**MÅLARKALK**

## TILLREDNING

### Kalkmjölk - Traditionell kalkfärg

Hammarkalk® blandas upp med 5-6 delar vatten innan målning till en blandning med max 15 volym% kalkpasta. Omrörning måste ske kontinuerligt så att materialet hela tiden är homogent.

### Kalkvatten för förvattning, eftervattning och fixering.

Hammarkalk® blandas i förhållandet 1 volymdel kalkpasta med 5 volymdelar rent vatten och tillåts separera i minst ett dygn. Därefter avlägsnas det transparenta kalkvattnet försiktigt och används vid förvattning, eftervattning och fixering av gammal kalkputs.

### Kalkbruk för putsning, fogning och murning.

Hammarkalk® blandas med ren, välgraderad puts-/mursand, normalt i förhållandet 1 volymdel kalkpasta och 3 volymdelar sand (1:3). Därefter tillsätts rent vatten och blandningen bearbetas i planblandare (blandningstid 10-15 min) eller i mindre satser med bruksprobeller på en omrörare/borrmaskin (blandningstid ca 5 min) till ett väl bearbetat och smidigt bruk.

Färdigblandat Hammarkalksbruk finns i fraktionerna 0-2 mm och 0-3 mm.

## ÖVRIG INFORMATION

- Vid torr väderlek kan det vara aktuellt att vattna innan varje strykning samtidigt som fuktig väderlek och lägre temperatur innebär att man inte behöver vattna i samma omfattning.
- Alla blandningar utförda med Hammarkalk® kan förvaras i lufttäta kärl under en mycket lång tid i frostfria miljöer.
- Vid eventuell pigmentering används kalk- och ljusäkta pigment.
- Vid kalkning på ytor av KC-typ använd Hydraulit® KC-färg eller Hydraulit® EXTRA KC-färg.



# MÅLARKALK

## PRODUKTSPECIFIKATION

### Bindemedel

Släckt kalk

### Kulör

Vit

### Spädning

Rent vatten

### Åtgång

Ca 0,5 kg/m<sup>2</sup> vid 5 strykningar.

Observera att åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet.

### Förpackning

1 kg plasthink

10 kg plasthink

25 kg plasthink

### Lagring

Frostfritt i väl tillsluten förpackning

Målarkalk AB . Hyllingegården . Brogårdavägen 11 . 265 75 Hyllinge  
Tel +46 (0) 42 22 50 18 . info@malarkalk.se . www.malarkalk.se