

Naturligt hydrauliska kalkbruk


Saint-Astier Kalkspritputs NHL3,5

UTFÖRANDE




Den underliggande grovputsen skall ha härdat i minst 5 dygn och ha en grov ytstruktur (t ex spikriven).

Skyddstäckning av angränsande byggnadsdelar skall alltid utföras.



Bruket måste skyddas från temperaturer under +5°C under hela härdningstiden. Tänk på att tjocka putsskikt karbonatiserar långsamt. Undvik därför arbeten sent på året om en frostfri härdning inte kan säkerställas.



Blandas väl i planblandare i minst 20 minuter. Vattenmängd tillsätts efter behov, dock är det viktigt att man har samma vattenmängd för samtliga blandningar.

Vid blandning i snabblandare eller med visp kan bruket blandas kortare tid. Bättre blandning ger ett smidigare bruk.



Skydda säckarna från fukt och lagra dem på pall, skilt från underlaget.

Hållbarhet från produktionsdatum:
25 kg plasticsäck = 18 månader
1200 kg storsäck = 12 månader



Grovputsen skall förvattnas så att sugningen blir jämn.



Putsen slås kraftfullt på underlaget, dock inte så hårt att ärtsingeln faller av. Bruket skall spridas väl och påslagen görs tätt i samma påslagsriktning.

Putsningen skall utföras snabbt och putsas i en följd, för att undvika skarvar, och måste därför vara väl förberedd och organiserad. Efter avslutad putsning kontrolleras att jämn täckning uppnåtts.



Bruket skall tillåtas torka långsamt efter utförandet och skyddas mot snabb uttorkning genom intäckning och väderskydd. Efterfukta i minst en vecka beroende på luftfuktighet.



Se till att skydda putsen från kraftigt regn genom god vattenavledning från taket samt med väderskydd för att undvika eventuella utfällningar som kan missfärga fasaderna.

Produktbeskrivning

Färdigblandad hydraulisk kalkspritputs NHL3,5 innehåller naturligt hydraulisk kalk från Saint-Astier, torkad kvartssand och ärtsingel.

Finns i två varianter - 0-5 mm och 0-8 mm.

Användningsområde

Används vid renovering eller nyproduktion av kalkputsade byggnader där man önskar spritputsad struktur.

Applicering

Appliceras på väl förvattnad och grovt avdragen grovputs.

Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad. Den finns tillsammans med Byggvarudeklaration på vår hemsida - malarkalk.se/media

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid arbete med produkten. Vid tillredningen bör lämpligt andningsskydd användas eller mycket god ventilation ombesörjas så att inandning av dammet undviks.

Se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

MÅLARKALK®

ÖVRIG INFORMATION

- Se till att skyddstäckta allt som inte skall putsas samt ha erforderliga vädertäckningar och utrustning för för- & eftervattning på plats. Avled regnvatten från taket.
- Kalkspritputsen påförs normalt 5 dagar efter utstockningen lagts på, den skall vara så stabil att den kan bära spritputsen.
- Putsen skall spridas väl och slevkastan göras tätt intill varandra och i samma påslagsriktning.
- Putsningen skall utföras snabbt och i en följd, se därför till att vara så bemannade att bruk blandas i tillräcklig mängd och att ingen väntetid uppstår.
- Efter slutfört arbete kontrolleras att alla ytor är väl täckta och att det inte finns några blankfläckar.

STANDARDBLANDNINGAR

Hydraulisk kalkspritputs NHL3,5 | 0-5 mm ärtsingel

Hydraulisk kalkspritputs NHL3,5 | 0-8 mm ärtsingel

VÄGLEDANDE MATERIALÅTGÅNG

Putsning Ca 15 kg/m², mängd kan variera beroende på utförande och underlagets beskaffenhet.



MÅLARKALK®

Målarkalk AB . Hyllingegården . Brogårdavägen 11 . 265 75 Hyllinge
Tel +46 (0) 42 22 50 18 . info@malarkalk.se . www.malarkalk.se