

Naturligt hydrauliska kalkbruk

Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL3,5

UTFÖRANDE




Den underliggande grovputsen skall ha härdat i minst 5 dygn och ha en grov ytstruktur (t ex spikriven).

Skyddstäckning av angränsande byggnadsdelar skall alltid utföras.



Bruket måste skyddas från temperaturer under +5°C under hela härdningstiden. Tänk på att tjocka putsskikt karbonatiserar långsamt. Undvik därför arbeten sent på året om en frostfri härdning inte kan säkerställas.



Blandas väl i planblandare i minst 20 min. Vattenmängd tillsätts efter behov, dock är det viktigt att man har samma vattenmängd för samtliga blandningar.

Vid blandning i snabbblandare eller med visp kan bruket blandas kortare tid. Bättre blandning ger ett smidigare bruk.



Skydda säckarna från fukt och lagra dem på pall, skiljt från underlaget.

Hållbarhet från produktionsdatum:

20 kg säck = 12 månader



Grovputsen skall förvattnas så att sugningen blir jämn inför putsningen med kalkrivputs.



Putsen slås kraftfull på underlaget för hand eller sprutas på med Tigerspruta till en tjocklek på ca 12 mm och jämnas av. Efter att putsen härdnat tillräckligt rivs några millimeter bort med en spikrivbräda och så att en struktur med inåtgående urgröpningar bildas. Arbetet skall utföras i en följd och planeras så att skarvar undviks.

Applicering med hjälp av brukspump är inte testat och det finns därför inga garantier på att detta fungerar.



Bruket skall tillåtas torka långsamt efter utförandet och skyddas mot snabb uttorkning genom intäckning och väderskydd. Efterfukta i minst en vecka beroende på luftfuktighet.



Se till att skydda putsen från kraftigt regn genom god vattenavledning från taket samt med väderskydd för att undvika eventuella utfällningar som kan missfärga fasaderna.

Produktbeskrivning

Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL3,5 är en färdigblandad produkt baserad på naturligt hydraulisk kalk, naturlig sand, glimmer och dolomitkross.

Användningsområde

Används vid renovering eller nyproduktion av kalkputsade byggnader där man önskar grov struktur på putsen.

Applicering

Appliceras på väl förvattnad och grovt avdragen grovputs.

Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad. Den finns tillsammans med Byggvarudeklaration på vår hemsida - malarkalk.se/media

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid arbete med produkten. Vid tillredningen bör lämpligt andningsskydd användas eller mycket god ventilation ombesörjas så att inandning av dammet undviks.

Se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

MÅLARKALK®

ÖVRIG INFORMATION

- Se till att skyddstäckta allt som inte skall putsas samt ha erforderliga vädertäckningar och utrustning för för- & eftervattning på plats. Avled regnvatten från taket.
- Kalkrivputsens påförs normalt 5 dagar efter utstockningen lagts på, den skall vara så stabil att den kan bära spritputsen.
- Putsningen skall utföras snabbt och i en följd, se därför till att vara så bemannade att bruk blandas i tillräcklig mängd och att ingen väntetid uppstår.
- Efter slutfört arbete kontrolleras att alla ytor är väl täckta och att det inte finns några blankfläckar.

VÄGLEDANDE MATERIALÅTGÅNG

Putsnings	Ca 25 kg/m ² vid en putstjocklek på ca 12 mm. Mängden kan variera beroende på underlagets beskaffenhet samt utförande och spill.
-----------	---

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Varje projekt utförs under olika förhållanden och förutsättningar, därför kan Målarkalk AB inte ansvara för annat än den generella information som ges i detta produktblad. Informationen är baserad på den erfarenhet vi tillskansat oss i såväl facklitteratur som av våra erfarenheter av våra egna material från de uppdrag som vi medverkat i. Information och förhållanden, som ligger utanför Målarkalk ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar t ex lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.



MÅLARKALK®

Målarkalk AB . Hyllingegården . Brogårdavägen 11 . 265 75 Hyllinge
Tel +46 (0) 42 22 50 18 . info@malarkalk.se . www.malarkalk.se