

Bindemedel

SKÅNSK ISHAVSLERA

Produktbeskrivning

SKÅNSK ISHAVSLERA är ett lergranulat som består av högkvalitativ skånsk platålera och är fri från föroreningar. Lerhalten är hög - ca 60%.

Användningsområde

Används vid alla typer av arbeten där lera används som bindemedel i lerbruket, t ex kakelugnsarbeten, golvgjutning och lerklining.

Säkerhetsföreskrifter

Uppblandat lerbruk har till skillnad från andra typer av putsbruk ett neutralt pH-värde och är därför snällt mot huden.

Handskar och skyddkläder är inte nödvändigt för annat än att undvika att bli smutsig.

Undvik att andas in torrt damm vid blandningen (använd munskydd med partikelfilter P1) och skydda alltid ögonen mot stänk.

Kompletterande information

- SKÅNSK ISHAVSLERA blandas till lerbruk tillsammans med sand och vatten. Lerbruket kan vid behov armeras beroende på vilka egenskaper man eftersträvar. Vanliga armeringsmaterial är djurhår (tagel/nöthår/fårull), växtdelar (halm/kutterspån/lin/hampa/kaveldun) samt spillning från ko eller häst.

- Hyllingegårdens LERBRUK är färdigblandade bruk i olika fraktioner - Grov | Mellan | Fin - som i förekommande fall har krossad vass som armering. Det finns även ett färdigblandat kakelugnsbruk som passar lika bra till murning.

Se mer på lerbruk.se.

PRODUKTSPECIFIKATION

Bindemedel

Skånsk ishavslera med hög lerhalt (ca 60%) som bryts lokalt med minsta möjliga miljöpåverkan och koldioxidutsläpp. Leran har krossats, värmebehandlats i ugn och sedan siktats till fin fraktion.

Kulör

Naturligt lerbrun

Blandning

Blandas olika beroende på vilket arbete som skall utföras. Normalt tillsätts sand, armering och vatten för att få ett bruk.

Åtgång

Beror på blandningsförhållande och tjocklek. Observera att åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet.

Förpackning

20 kg säck

Lagring

Skall förvaras torrt.

Lagra säckarna på pall, skiljt från underlaget.



HYLLINGEGÅRDENS
LERPRODUKTER



MÅLARKALK®

Målarkalk AB . Hyllingegården . Brogårdavägen 11 . 265 75 Hyllinge
Tel +46 (0) 42 22 50 18 . info@malarkalk.se . www.malarkalk.se

Version 2021. Copyright © 2019 Målarkalk AB. Alla rättigheter förbehålls.