

Hyllingegårdens Kalkfärg V

Utförande




Ny kalkputs behöver oftast inget förarbete, borsta bara bort lösa korn.

Äldre, tidigare obehandlad puts rengörs från smuts, sot och alger. Om nödvändigt används **Bental Algsvätt**.

Ytor tidigare målade med kalkfärg rengörs genom att avlägsna alla eventuella färgrester samt smuts och alger. Rengöringen utförs genom borstning med stålborste eller med lättblästring/lågtrycksvåtblästring. Eventuellt kan hetvattentvätt eller högtryckstvätt användas. Om nödvändigt används **Bental Algsvätt**.



Putslagningar innan målning utförs med bruk lika befintligt och med likvärdig struktur i god tid innan målningen skall utföras. Lagningar bör förstrykas så att de uppnår ett utseende likt omgivande ytor.



Innan appliceringen utförs förvattnas underlaget så att det mörknar, fasaden skall vara lätt fuktig vid utförandet. Lagom förvattning är när appliceringen är lätt att utföra utan rinning.

Under hela arbetets gång skall underlaget fuktas i sådan omfattning att färgen lätt går att applicera, det vill säga vid både första och efterföljande strykningar. Inga penselspår eller tjocka skikt skall finnas i den färdiga målningen.



Kalkfärg V är efter uppvispning och spädning med 1,5-2 liter vatten/15 kg (ca 10 %) klar för användning. Omrörning skall dock ske kontinuerligt så att materialet hela tiden är homogent.

Kalkfärg V appliceras tunt med "Kalkborste Duhalon" eller annan mjuk kalkborste/plafondpensel genom kryssstrykning. Arbeta alltid vått i vått med naturliga brytpunkter på fasaden. Denna behandling utförs normalt två gånger med minst ett dygn emellan.



Ytorna skyddas mot snabb uttorkning. Efterfukta lätt i några dygn med vatten i lågtrycksspruta utan rinning. Härdningstiden kan variera mellan 3-5 dygn efter sista strykning och eftervattning.



Arbete sker bäst när temperaturen är mellan +10 och +20 grader och luftfuktigheten hög. Arbeta inte i hög värme, direkt solljus eller vid temperaturer under +5 grader. Detta gäller även under den första veckan efter avslutat arbete.



Förvaras frostfritt i väl tillsluten förpackning. Vissa kulörer kan ha begränsad hållbarhet.

Produktbeskrivning

Kalkfärg V är en kalkfärg som är baserad på släckt kalk med dolomit som fyllnadsmedel.

Användningsområde

Produkten är avsedd för kalkmålning inne och ute på puts av luftkalkbruk, hydrauliskt kalkbruk samt vissa typer av svaga KC-putser.

Används såväl vid renovering som vid nyproduktion. Observera att produkten endast är avsedd för användning på ovanstående ytor, kontakta alltid din återförsäljare om osäkerhet om produktens användningsområde uppstår.

Se vägledande materialrekommendation.

Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad. Den finns tillsammans med Byggvarudeklaration på vår hemsida - malarkalk.se/media

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid arbete med produkten.

MÅLARKALK

ÖVRIG INFORMATION

- Vid arbete med pigmenterad Kalkfärg V på större sammanhängande ytor blandas flera hinkar i ett större kärl för att undvika eventuella nyanskillnader. Det är mycket viktigt att den tillsatta vattenmängden samt blandningstiden är helt lika vid varje blandningstillfälle.
- Täckningsförmågan och kulören kan inte bedömas förrän färgen är torr.
- Då underlag, utförande, struktur, etc påverkar nyans och kulör rekommenderas alltid att ett större prov stryks på fasaden.

Produktspecifikation

Bindemedel

Släckt kalk.

Ballast

Dolomitmjöl.

Pigment

Kalk- & ljusäkta mineraliska pigment.

Kulör

Standardkulörer (102 st) eller specialkulör enligt önskemål.

Tillsatser

Konsistens- och vidhäftningsförbättrare.

Spädning

1,5-2 liter vatten/15 kg hink (ca 10%).

Åtgång

Ca 0,8 kg/m² vid två strykningar. Observera att åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet.

Emballage

*5 kg plasthink - endast vit.
15 kg plasthink.*

Lagring

*Frostfritt i väl tillsluten förpackning.
Vissa kulörer kan ha begränsad hållbarhet.*