

Hyllingegårdens Kalkvatten / Kalklasyr

Förstärkning av kalkputs



Innan appliceringen utförs förvattnas underlaget så att det mörknar, fasaden skall vara lätt fuktig vid utförandet.



Applicera Kalkvatten med en tryckspruta, t ex Gardena, i riklig mängd tills putsen blir helt mättad med Kalkvatten. Processen kan upprepas flera gånger för att återuppbygga styrkan i den puts som brutits ner.

Effekten av kalkvattenförstärkning av porösa underlag kan variera kraftigt. Vi rekommenderar därför alltid att en provyta utförs innan beslut tas om lämplig åtgärd.

Lasering på kalkbaserade underlag



Innan appliceringen utförs förvattnas underlaget så att det mörknar, fasaden skall vara lätt fuktig vid utförandet.



Arbetet skall utföras i skugga med kalkborste eller svamp.

Arbeta utan uppehåll med naturliga brytpunkter på fasaden och var noga med att inte låta skarven torka. Upprepade behandlingar ger större effekt.

Vid flera behandlingar skall varje applicering tillåtas härda minst ett dygn.

Till sist fixeras laseringen med transparent kalkvatten som duschas på i riklig mängd utan rinning på de behandlade ytorna.

Generella anvisningar



Arbete sker bäst när temperaturen är mellan +10 och +20 grader och luftfuktigheten hög. Arbeta inte i hög värme, direkt solljus eller vid temperaturer under +5 grader. Detta gäller även under den första veckan efter avslutat arbete.



Förvaras frostfritt i väl tillsluten förpackning.

Produktbeskrivning

Kalkvatten är en helt ren, mineralisk naturprodukt som endast består av kalk (kalciumhydroxid) och rent dricksvatten.

Kalklasyr är ett pigmenterat Kalkvatten, d v s kalk- och ljusäkta pigment har tillsats.

Användningsområde

Kalkvatten kan användas till en rad olika moment när det gäller byggnadsvård och några av de vanligaste är följande:

- Förstärkning av porös kalkputs.
- För- och eftervattning vid kalkningsarbete med all kalkfärg.
- Fixering av kalkmålade och laserade ytor.

Kalklasyr används för lasering på kalkbaserade underlag och kan utföras för att ge en djupare kulör åt en kalkfärg eller kalkputs men också för att ge kalkhaltigt underlag ett laserat utseende.

Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad. Den finns tillsammans med Byggvarudeklaration på vår hemsida - malarkalk.se/media Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid arbete med produkten.

MÅLARKALK

Produktspecifikation Kalkvatten

Verksamt ämne
Kalciumhydroxid (<5 %)

Rengöring/lösningsmedel
Vatten

Tillsatser
Nej

Åtgång
Ca 0,2-0,5 liter/m² per behandling. Observera att åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet.

Emballage
1 liter flaska.
20 liter plasthink.
1000 liter/behållare

Lagring
Frostfritt i väl tillsluten förpackning.

Produktspecifikation Kalksyra

Verksamt ämne
Kalciumhydroxid (<5 %)

Pigment
Kalk- & ljusäkta mineraliska pigment.

Kulör
Specialkulör enligt önskemål.

Rengöring/lösningsmedel
Vatten

Tillsatser
Nej

Åtgång
Ca 0,2-0,5 liter/m² per behandling. Observera att åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet.

Emballage
5 liter plasthink.
20 liter plasthink.

Lagring
Frostfritt i väl tillsluten förpackning.
Vissa kulörer kan ha begränsad hållbarhet.