

# Naturligt hydrauliska kalkbruk

## Målarkalk FOGBRUK NHL3,5 | 0-2 mm

### UTFÖRANDE



Alla fogar i ett murverk av tegel som murats med normalstor fog borttages med fogfräs, t ex Arbortech AS170, till ett djup på minst 25 mm eller mer beroende på brukets status.

Murverket rengörs därefter med lågtrycksvåt-bläster eller med rent vatten så att allt damm, förgipsad smuts och löst sittande bruksrester i fogarna avlägsnas helt.



Blandas väl i planblandare med 4,5-5,5 liter vatten i ca 8-9 minuter. Börja med 4,5 liter och justera sedan med mer vatten till önskad konsistens, t ex vid pumpning.

Vid blandning i snabblandare eller med visp kan bruket blandas kortare tid.

Bättre blandning ger högre pumpbarhet och ett smidigare bruk.



Samtliga ytor fuktas väl och så mycket att bruket inte torkar upp alltför hastigt.

Skall man t ex skapa en pärlfog är det extra viktigt att bruket går att forma vilket blir alltför svårt om murverket är otillräckligt förvattnat.



Målarkalk FOGBRUK appliceras så att fogen blir helt fylld och komprimerad för att därefter bearbetas med fogpinne av trä.

Bruket går att foga såväl manuellt som med anpassad fogspruta, t ex Magic Plus P80.



Efterfukta i erforderlig omfattning med finsprid-armunestycke eller tryckspruta. Skydda fasaden mot snabb uttorkning genom intäckning och vädskydd.



Bruket måste skyddas från temperaturer under +5°C under hela härdningstiden.

Tänk på att djupa fogar kräver längre härdningstid. Undvik därför arbeten sent på året om en frostfri härdning inte kan säkerställas.



Skydda säckarna från fukt och lagra dem på pall, skiljt från underlaget.

Hållbarhet från produktionsdatum:  
25 kg platsäck = 24 månader.  
1200 kg storsäck = 12 månader.

### VÄGLEDANDE MATERIALÅTGÅNG

Fogning	Ca 15-20 kg/m <sup>2</sup>	ca 25 mm fogdjup
---------	----------------------------	------------------

### Produktbeskrivning

Målarkalk FOGBRUK är ett färdigblandat kalkbruk som innehåller naturlig hydraulisk kalk NHL3,5, framställt i enlighet med EN-459, samt välgraderad, torkad kvartssand. Det är ett högklassigt fogbruk som vi har skapat för att vara lättarbetat, smidigt och stanna i fogen. Pumpbarheten är mycket hög och vattenseparationen minimal. Standardkulörer enligt vår Kulörlåda eller specialkulör enligt önskemål. Fogbruket kan även fås med 0-4 mm ballast.

### Användningsområde

Ett fogbruk för normalt sugande tegel att användas i normalt utsatta miljöer.

### Applicering

Bruket går att foga såväl manuellt som med anpassad fogspruta, t ex Magic Plus P80.

### Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad. Den finns tillsammans med Byggvarudeklaration på vår hemsida - [malarkalk.se/media](http://malarkalk.se/media)

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid arbete med produkten.

## MÅLARKALK

Målarkalk AB

Hyllingegården

Brogårdavägen 11, 265 75 Hyllinge

+46 (0)42 225 018

[www.malarkalk.se](http://www.malarkalk.se)