Naturligt hydrauliska specialbruk
Målarkalk Offerputs

UTFÖRANDE

Innan allt arbete påbörjas SKALL utförandeanvisningen, (se hemsidan), läsas av samtliga inblandade i entreprenaden för att säkerställa rätt utförande och bästa möjliga slutresultat.

Underlaget skall vara fast och rent, dammfritt och sugande.
Metall som skall överputsas rostskyddsbehandlas före applicering med primer.

Blandning av Offerputs grundning- och utstockningsbruk
Vattenmängd grundningsbruk: 5-5,5lit/säck
Vattenmängd stockningssbruk: 5,5-6lit/säck

Slå lite vatten i blandaren, tillsätt sedan den färdigblandade offerputsen. Låt offerputsen blandas och bearbetas ordentligt innan vattenmängden justeras till god konsistens på bruket.
När bruket blandats ca 4-5 minuter efter att allt vatten tillsats slå då av blandaren en stund (1-2 minuter). Starta sedan blandaren igen och låt gå ca 1-2 minuter. Detta ger ett perfekt bruk med hög vidhäftning till underlaget..

Torra eller porösa underlag bör förvattnas väl innan applicering. Vid murning skall stenen vara väl förfuktad.

Minimum total putstjocklek är 20-35 mm.
1. Grundningsbruket slås eller sprutas på i ett täckande skikt på ca 5 mm.
Var noga med att grundningsbruket täcker hela ytan samt vänta minst 24 timmar innan utstockningarna slås på.
2. Därefter slås eller sprutas stockningsbruket på grundningen i ett skikt på ca 15-30 mm som sedan stockas av.
OBS! Var noga med att inte bearbeta det nypåslagna bruket för tidigt då det kan påverka vidhäftningen menligt. Vänta tills ytan börjar härda och det finns en gott motstånd vid tryck.
Se utförandeanvisning för fortsatt arbete.

Skydda nyputsade ytor mot direkt solstrålning, regn och mot stark blåst. Hållfastheten ökar vid efterfuktning och detta skall ske dagligen i 3-4 dygn med tryckspruta utan rinning. Vid torr och varm väderlek samt vid stark vind efterfuktas ytorna under ytterligare 2 dygn.

Vid putsning under +10°C skall åtgärder vidtagas för att minska risken för skador.

Skydda säckarna från fukt och lagra dem torrt på pall, skiljt från underlaget.
Hållbarhet Offerputs grundning och Offerputs Stockning är minst 12 månader från produktionsdatum.

Produktbeskrivning

Målarkalk Offerputs är ett lättbruk som blandas endast med vatten för att bli ett användningsklart bruk för putsning och murning ut- och invändigt.
Offerputs Grundning och Offerputs Stockning levereras som färdiga produkter och blandas med enbart vatten.
Vid speciella projekt med extrem saltutfällning kan specialblandning behövas. Kontakta då Målarkalk för konsultation.

För tillredning av offerputs på plats se blandningsförhållande på nästa sida.

Användningsområde

Målarkalk Offerputs är avsett för offerputsning ut- och invändigt på saltskadade murverk. Bruket klarar tjocka påslag, mer än 30-35 mm. Brukets låga vikt och smidighet gör det lätt att arbeta med. Offerputsen släpper igenom fukt så att salterna kan återkristalliseras på dess yta istället för på teglets.
Offerputsen skall ej målas. Putsbruket kan vid behov genomfärgas med traditionella kulörpigment till omgivande oskadade ytors nyans.

Applicering

Se utförandeanvisning.

Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad. Den finns tillsammans med Byggvarudeklaration på vår hemsida - **malarkalk.se/media**
Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid arbete med produkten. Vid tillredningen bör lämpligt andningsskydd användas eller mycket god ventilation ombesörjas så att inandning av dammet undviks.

MÅLARKALK®

forts.

PRODUKTSPECIFIKATION

Bindemedel
Saint-Astier NHL-kalk och lufthärdande kalk

Ballast
Kalkstensmjöl 0-1 mm (putsbas)
Thermosilit 0,2-2,5 mm (separat)

Kulör
Opigmenterad vit. Offerputs Stockning kan levereras pigmenterad med kalk- och ljusäkta mineraliska pigment efter önskemål.

Användningstid vid +20°C
Används inom 2 timmar, bruket börjar hårdna efter ca 2 timmar.

Åtgång vid putsning
Grundning: ca 1,6 kg/mm/m² (1 liter)
Stockning: ca 0,8 kg/mm/m² (1 liter)
Observera att åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet.

Emballage/Förpackningsstorlek
Offerputs Grundning - 18 kg/säck
Offerputs Stockning - 13 kg/säck

Lagring
Skydda säckarna från fukt och lagra dem torrt på pall, skiljt från underlaget.

FÖR TILLREDNING PÅ PLATS

BLANDNINGSRECEPT GRUNDNINGSBRUK
100 liter Thermosilit
140-160 kg Målarkalk Hydraulisk putsbas
40-65 liter rent vatten

Putsbas och vatten blandas i en 300-400 liters planblandare till en lös och homogen välling. Slå i Thermosiliten och blanda 4-5 minuter till önskad konsistens, justera med vatten vid behov.
Låt blandningen svälla någon minut och blanda därefter 1-2 minuter innan bruket appliceras.

OBS!
Vid grundningspåslag på natursten eller hårt bränt tegel med hård yta och låg sugförmåga skall grundningsbruket förstärkas med ytterligare 20-40 kg offerputsbas till 100 liter thermosilit för att få optimal vidhäftning.

BLANDNINGSRECEPT STOCKNINGSBRUK (HANDPÅSLAGNING)
100 liter Thermosilit
70-80 kg Målarkalk Hydraulisk putsbas
40-50 liter rent vatten

Putsbas och vatten blandas i en 300-400 liters planblandare till en lös och homogen välling. Slå i Thermosiliten och blanda 4-5 minuter till önskad konsistens, justera med vatten vid behov.
Låt blandningen svälla någon minut och blanda därefter 1-2 minuter innan bruket appliceras.

BLANDNINGSRECEPT STOCKNINGSBRUK (SPRUTNING)
100 liter Thermosilit
60 kg Målarkalk Hydraulisk putsbas
40-50 liter rent vatten

Putsbas och vatten blandas i en 300-400 liters planblandare till en lös och homogen välling. Slå i Thermosiliten och blanda 4-5 minuter till önskad konsistens, justera med vatten vid behov.
Låt blandningen svälla någon minut och blanda därefter 1-2 minuter innan bruket appliceras.

VI BRINNER FÖR KALK · SEDAN 1948 · KALKPRODUKTER

MÅLARKALK®

Målarkalk AB . Hyllingegården . Brogårdavägen 11 . 265 75 Hyllinge
Tel +46 (0) 42 22 50 18 . info@malarkalk.se . www.malarkalk.se

Version 2025. Rev 251211 Copyright © 2019 Målarkalk AB. Alla rättigheter förbehålls.