

Naturligt hydraulisk kalk

Saint-Astier NHL3,5


UTFÖRANDE



Sand och kalk blandas väl i planblandare i minst 20 minuter. Vid blandning i snabblandare eller med visp kan bruket blandas kortare tid. Bättre och längre blandning ger ett smidigare bruk.



Förvattna alltid sugande underlag innan arbetet påbörjas. Kraftig eller ojämn sugning i underlaget ökar risken för sprickbildning och försämrar brukets förmåga att härda på rätt sätt.




Max tjocklek per påslag vid putsning är tre gånger kornstorleken, t ex 0-3 mm = 9 mm. Nytt påslag kan appliceras först när föregående är tillräckligt hårt och sugande för att bära detta. Normalt tar detta 2-4 dagar, men tiden kan variera kraftigt beroende på underlag och klimat.



Blandat bruk kan återuppblandas tillsammans med nytt bruk upp till 12 timmar efter första blandning eftersom bindemedlet inte innehåller cement. Se till att täcka/plasta in bruk som skall sparas.



Bruket skall tillåtas torka långsamt efter utförandet och skyddas mot snabb uttorkning genom intäckning och väderskydd. Efterfukta i minst en vecka beroende på luftfuktighet.



Bruket måste skyddas från temperaturer under +5 grader under hela härdningstiden. Tänk på att tjocka putsskikt och djupa fogar karbonatiserar långsamt. Undvik därför arbeten sent på året om en frostfri härdning inte kan säkerställas.



Skydda säckarna från fukt och lagra dem på pall, skiljt från underlaget. Hållbarhet i obruten förpackning från produktionsdatum:
25 kg säck = 8-12 månader.

Produktbeskrivning

Saint-Astier NHL3,5 är en medelstark naturligt hydraulisk kalk enligt EN-459, som levereras i pulverform i 25 kg säckar.

Den används vid platsblandning av bruk genom att blanda med lämplig, välgraderad sand/ballast som anpassas till det arbete som ska utföras.

NHL-kalk från Saint-Astier är mycket ren och naturligt hydraulisk, d v s den innehåller inte cement, gips, flygaska, puzzolana material eller andra hydrauliska tillsatsmedel.

De hydrauliska egenskaperna kommer endast från de upplösliga silikater som finns naturligt i kalkstenen.

Användningsområde

Saint-Astier kalk NHL3,5 har ett brett användningsområde och är mycket användbar i skonsamma till måttligt aggressiva miljöer såväl inne som ute till en mängd olika arbeten. Används exempelvis till murning av tegel och block, till invändigt lägningsbruk av tegel och naturstensgolvt samt vid listdragning, fogning och putsning.

NHL3,5-kalkbruk är, även när den har härdat, mycket elastisk och diffusionsöppen samtidigt som den har en relativt medelhög tryckstyrka. Vid reparation av befintligt murverk/puts så är det viktigt att använda material som inte är starkare än underliggande ytor.

Applicering

Det färdigblandade bruket appliceras för hand eller med hjälp av vår putsspruta TIGER. Var noga med blandningstiden för att uppnå bästa resultat.

Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad. Den finns tillsammans med Byggardeklaration på vår hemsida - malarkalk.se/media

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid arbete med produkten.

Förpackning/förvaring

Levereras i 25 kg säck. Skall förvaras torrt och skiljt från underlag.

MÅLARKALK®

Kompletterande information

- *Förvattning* utförs för att justera sugningen så att underlaget har en svag sugning och bidrar till god härdning och vidhäftning. Dåligt sugande underlag förvattnas varsamt eller inte alls, kraftigt sugande underlag kan behöva förvattnas i mycket stor omfattning.
- *Eftervattning* föreskrivs för att kalkbruket ska få möjlighet att karbonatisera och hydratisera (gäller för hydrauliska produkter). Vid naturligt långsam torkning minskas frekvensen på eftervattningen, vid snabb upptorkning krävs mer omfattande eftervattning än vad som nämns ovan.
- *Grundning* utförs för att jämna ut sugningen mellan fog och sten och för att ge en god vidhäftning för kommande påslag. Det är därför av största vikt att grundning utförs med omsorg och ges tillfälle att härda i tillräcklig omfattning innan putsarbetena fortsätter.

Miljövänligt

- God förmåga att släppa ut fukt från underlaget.
- Producerat med lägre energiförbrukning än exempelvis cement.
- Under karbonatiseringen/härdningen återupptas den avgivna CO₂ som kalkstenen avger vid bränningen.

Färdigblandade bruk

Vi rekommenderar alltid att använda våra färdigblandade bruk och färger om man känner sig osäker på blandningsförhållande och vilken kvalite på sand/ballast man har. Läs mer om våra färdigblandade naturligt hydrauliska bruk och specialbruk på vår hemsida.



MÅLARKALK®

Målarkalk AB . Hyllingegården . Brogårdavägen 11 . 265 75 Hyllinge
Tel +46 (0) 42 22 50 18 . info@malarkalk.se . www.malarkalk.se

PRODUKTSPECIFIKATION | Saint-Astier NHL3,5

Styrkefaktor	NHL3,5 (medel hydraulisk)
Volymvikt	Ca 650 gram/liter
Vithetsindex	72 (svart är 0 och vit är 100)
Siktprov	@ 0,09 mm: 6,5 %
Andel lufthärdande kalk efter hydrering	ca 30 %
Yta	9 000 cm ² per gram
Expansion	< 1 mm
Rest av osläckt kalk	< 1 %
Tillsatser	0,00%
Förpackning	25 kg säck
Hållbarhet	8-12 månader i torr miljö

Ren och naturligt hydraulisk kalk, Saint-Astier NHL-kalk, innehåller inga tillsatser och är tillverkad enligt den Europeiska Normen EN 459 och den Franska Normen NFP 15.311.

EGENSKAPER & HÅLLFASTHET | Saint-Astier NHL3,5

Resultaten i denna tabell kommer från test utförd med standard ISO-sand och värdena kan variera vid användande av annan sand.

Efter	Tryckstyrka (N/mm ²)			
	EN459 1:1,3	1:2	1:2,5	1:3
7 dygn		0,75	0,57	0,53
28 dygn	3,5*	1,88	1,47	1,34
6 månader		7,10	5,34	3,94
12 månader		7,50	5,90	3,90
24 månader		8,63	6,00	3,97

* Blandningsförhållande 1:1,3 med ISO679-sand enligt Europeisk Norm EN459

Efter	Elasticitetsmodul (Mpa)		
	1:2	1:2,5	1:3
7 dygn	-	-	-
28 dygn	9 010	9 000	8 070
6 månader	15 260	13 500	12 450
12 månader	16 280	13 620	13 150
24 månader	17 480	13 785	13 670
Förbrukning kalk/m ³ bruk (kg kalk, +/- 10 %)	305	224	216