



**MÅLARKALK®**

# SKÖTSELANVISNING

## Hansakalkfärg - Vitstjerna™

---

### Vid behov av lätt rengöring utföres detta enligt följande:

Rent vatten och mjuk till medelhård borstning med Stålbörste Rostfri 35/65, JAPE.

Vid påväxt av alger och dylikt utföres behandling med Kalkohol™ Algtvätt enligt ordinarie produktblad.

### Vid behov av grov rengöring:

Avlägsna alla eventuella lösa färgrester samt smuts och alger.

Rengöring utförs genom borstning med stålbörste eller med lättblästring/lågtrycksvåtblästring. Eventuellt kan hetvat-  
tentvätt eller högtryckstvätt användas.

### Ommålning:

Innan appliceringen utförs förvattnas underlaget så att det mörknar, fasaden ska vara lätt fuktig vid utförandet.

Vitstjerna appliceras tunt med mjuk kalkborste / plafondpensel genom krysstrykning. Arbeta alltid vått i vått med naturliga brytpunkter på fasaden. Denna behandling utförs enligt ordinarie produktblad. Yorna skyddas mot snabb uttorkning. Efterfukta lätt i några dygn med vatten i lågtrycksspruta utan rinning.

Täckningsförmågan och kulören kan inte bedömas förrän färgen är torr.

Härningstiden kan variera mellan 3-5 dygn efter sista strykning och eftervattning.

### Övrigt

Använd INTE en målartvätt eller algtvätt som inte godkänts av färgleverantör eller andra kemikalier som på något sätt kan påverka färgskiktet samt underliggande skikt.

Allt arbete med vätskor på fasad målade med Vitstjerna ska utföras då temperaturen är över +5°C under MINST tre (3) veckor efter avslutat arbete.