



MÅLARKALK®

SKÖTSELANSVISNING

Kalkrivputs CL90

RENOVERINGSMETODER

När det blir aktuellt med underhåll av fasaden kan man välja någon av följande metoder:

Rengöring

Om fasaderna inte uppvisar skador, utan endast är nedsmutsade, kan de fräschas upp genom avspolning med varmvatten och borstning med en mjuk rostfri borste. Undvik att använda tillsatser såsom tvättmedel, syror och alkalier i vattnet. Provtvätta alltid en mindre yta för att konstatera att resultatet blir acceptabelt. Vid påväxt av alger och dylikt utföres behandling med Kalkohol™ Algtvätt enligt ordinarie produktblad.

Reparation av skador

- Kratsa upp sprickan/skadan med kratsjärn och spola rent med vatten, eller ta bort skadat putsbruk. Det är viktigt att putsen fuktas ordentligt.
- Applicera Luftkalkbruk CL90 vid djupare skadot i utstockningsbruket enligt gängse arbetsmetod med lämpligt redskap och i enlighet med ordinarie produktblad. Ytorna skyddas mot snabb uttorkning. Efterfukta lätt i några dygn med vatten med hjälp av lågtrycksspruta utan rinning.
- Påför Kalkrivputs CL90 och bearbeta till struktur som angränsande områden har. Mindre hårfina sprickor försäkras inte någon teknisk olägenhet, eftersom putsen är helt diffusionsöppen och fungerar som ett läskapper. Det regnvatten som träffar putsytan fördelas och avdunstar.

Rengöring, reparation av skador och påförande av nytt ytskikt

Rengöring och reparation av skador utförs enligt metoderna ovan. Efter rengöring och lagning av skador i större omfattning som avviker mot befintlig kan eventuellt fasaden avfärgas med kalkfärg lika befintlig kulör enligt resepektive produktblad. OBS! Det förändrar uttrycket av rivputsen något beträffande glimmern inte framträder.

Om önskemål finns att byta struktur eller typ av färg så kontakta Målarkalk 042 - 22 50 18.

ÖVRIGT

Använd ENDAST algtvätt som har godkänts av Målarkalk AB. Detta gäller även användning av andra kemikalier som på något sätt kan påverka färgskiktet eller underliggande puts.

Allt arbete på fasad med Luftkalkbruk CL90 ska utföras då temperaturen är över +5°C under MINST 8 veckor efter avslutat arbete.

Följ alltid våra anvisningar på emballage och i produktblad innan användning. Samtliga produktblad finner du på vår hemsida - malarkalk.se