



MÅLARKALK®

SKÖTSELANVISNING

Målarkalk Offerputs

Rengöring på offerputsade ytor

Efter tre månaders härdning dammsugs putsytan fri från saltkristaller och lösa partiklar med mjukt borst- försett munstycke som ej repar eller färgar underlaget.

Upprepa dammsugningen/rengöringen så ofta som lokalens användning kräver. I restaurang och butik med god ventilation sker saltutfällningen snabbare än i lokaler med hög konstant fuktighet vilket ger tätare underhållsintervaller.

Uppsamlade salter forslas bort och deponeras på annan plats.



Underhåll av offerputs med Thermosilit

De ytor som vittrar starkt och fortast, nöts med tiden bort av regelbunden rengöring med bl a dammsugarborste.

När vittringsytan därav nöts till halva sin putstjocklek genomfuktas skadestället med varmt vatten varpå ny offerputs anbringas till omgivande oskadade ytors struktur och tjocklek.

Alternativt skrapar man rent ner till murverket (underlaget) och ny puts appliceras.

