



MÅLARKALK®

SKÖTSELANSVISNING

Ortokalkbruk™

Vid behov av lätt rengöring utföres detta enligt följande:

Rent vatten och mjuk till medelhård borstning med Stålbörste Rostfri 65/35.

Vid påväxt av alger och dylikt utföres behandling med Kalkohol™ enligt ordinarie produktblad.

Vid behov av grov rengöring:

Avlägsna alla eventuella lösa färg-/putsrester samt smuts och alger. Vid behov använd Kalkohol™. Rengöring utförs genom borstning med Stålbörste Rostfri 65/35 eller med lättblästring/lågtrycksvätblästring. Eventuellt kan hetvattentvätt eller högtryckstvätt användas.

Omputsning:

Innan appliceringen utförs, förvattnas underlaget så att det mörknar, fasaden/väggen ska vara lätt fuktig vid utförandet. Vätblandat kalkbruk appliceras enligt gängse arbetsmetod med lämpligt redskap. Arbeta alltid vått i vått med naturliga brytpunkter på fasaden. Denna behandling utförs enligt ordinarie produktblad. Ytorna skyddas mot snabb uttorkning. Efterfukta lätt i några dygn med vatten i lågtrycksspruta utan rinning.

Täckningsförmågan och kulören kan inte bedömas förrän bruket är torrt.

Övrigt

Använd INTE någon målartvätt eller algtvätt som inte godkänts av färgleverantör eller andra kemikalier som på något sätt kan påverka färg-/putsskiktet samt underliggande skikt.

Allt arbete med på fasad med Ortokalkbruk ska utföras då temperaturen är över +5°C under MINST 8 veckor efter avslutat arbete.