



**MÅLARKALK®**

# SKÖTSELANVISNING

## Trilokalkbruk™

---

### Vid behov av lätt rengöring utföres detta enligt följande:

Rent vatten och mjuk till medelhård borstning med Stålbörste Rostfri 65/35.

Vid påväxt av alger och dylikt utföres behandling med Kalkohol™ enligt ordinarie produktblad.

### Vid behov av grov rengöring:

Avlägsna alla eventuella lösa färg-/putsrester samt smuts och alger. Vid behov använd Kalkohol™. Rengöring utförs genom borstning med Stålbörste Rostfri 65/35 eller med lättblästring/lågtrycksvåtblästring. Eventuellt kan hetvattentvätt eller högtryckstvätt användas.

### Omputsning:

Innan appliceringen utförs, förvattnas underlaget så att det mörknar, fasaden/väggen ska vara lätt fuktig vid utförandet. Vätblandat kalkbruk appliceras enligt gängse arbetsmetod med lämpligt redskap. Arbeta alltid vått i vått med naturliga brytpunkter på fasaden. Denna behandling utförs enligt ordinarie produktblad. Ytorna skyddas mot snabb uttorkning.

Efterfukta lätt i några dygn med vatten i lågtrycksspruta utan rinning.

Täckningsförmågan och kulören kan inte bedömas förrän bruket är torrt.

### Övrigt

Använd INTE någon målartvätt eller algtvätt som inte godkänts av färgleverantör eller andra kemikalier som på något sätt kan påverka färg-/putsskiktet samt underliggande skikt.

Allt arbete på fasad med Trilokalkbruk™ ska utföras då temperaturen är över +5°C under MINST 8 veckor efter avslutat arbete.