



MÅLARKALK®

SKÖTSELANVISNING

Trilokalkfärg - Gunnfjaun™

Vid behov av lätt rengöring utföres detta enligt följande:

Rent vatten och mjuk till medelhård borstning med Stålbörste Rostfri 35/65, JAPE.

Vid påväxt av alger och dylikt utföres behandling med Kalkohol™ enligt ordinarie produktblad.

Vid behov av grov rengöring:

Avlägsna alla eventuella lösa färgrester samt smuts och alger.

Rengöring utförs genom borstning med stålbörste eller med lättblästring/lågtrycksvåtblästring. Eventuellt kan hetvattentvätt eller högtryckstvätt användas.

Ommålning:

Innan appliceringen utförs förvattnas underlaget så att det mörknar, fasaden ska vara lätt fuktig vid utförandet.

Gunnfjaun appliceras tunt med mjuk kalkborste / plafondpensel genom krystrykning.

Arbeta alltid vått i vått med naturliga brytpunkter på fasaden. Denna behandling utförs enligt ordinarie produktblad. Ytorna skyddas mot snabb uttorkning. Efterfukta lätt i några dygn med vatten i lågtrycksspruta utan rinning.

Täckningsförmågan och kulören kan inte bedömas förrän färgen är torr.

Härddningstiden kan variera mellan 3-5 dygn efter sista strykning och eftervattning.

Övrigt

Använd INTE någon målartvätt eller algtvätt som inte godkänts av färgleverantör eller andra kemikalier som på något sätt kan påverka färgskiktet samt underliggande skikt.

Allt arbete med vätskor på fasad målade med Gunnfjaun ska utföras då temperaturen är över +5°C under MINST 3 veckor efter avslutat arbete.